

DENSOLEEN-PRIMER HT



VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Eventueel aanwezig vuil, vocht en loszittende roest dienen zorgvuldig van het te beschermen oppervlak te worden verwijderd. Ook mogelijke lasspetters en scherpe delen van lasrupsen etc. verwijderen. Bij bescherming aan lasnaden dient de fabrieksmatig aangebrachte bekleding aan weerszijden van de las goed te worden opgeruwd over een afstand van ca. 15 cm en te worden afgeschuind over een afstand van ca. 2 cm. Ook de eventueel nog aanwezige hechtprimer van de fabrieksmatig aangebrachte bekleding dient hierbij te worden verwijderd.

AANBRENGEN DENSOLEEN-PRIMER HT

Alvorens **DENSOLEEN-Primer HT** aan te brengen dient men de inhoud in de originele bus goed te roeren. Daarna kan **DENSOLEEN-Primer HT** met behulp van een kwast of rolborstel in een gelijkmatige laag van 1 liter per 4-5 m² worden aangebracht op de opgeruwde fabrieksmatig aangebrachte bekleding en op het te beschermen staaloppervlak. Na gebruik de bus goed sluiten. **DENSOLEEN-Primer HT** kan worden verwerkt bij temperaturen tussen -10 °C en +75 °C.

DROOGTIJD

DENSOLEEN-Primer HT vergt een droogtijd van 5-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en windsnelheid). Alvorens men **DENSOLEEN-wikkelband** aanbrengt over het geprimerde oppervlak dient men er zeker van te zijn, dat de primerlaag schoon en droog is. Het wikkelband mag nooit plaatsvinden later dan 3 uur na het aanbrengen van de primerlaag. Indien om bepaalde redenen de voorgeschreven tijd wordt overschreden dient men opnieuw een laag **DENSOLEEN-Primer HT** aan te brengen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

DENSOLEEN-Primer HT is licht ontvlambaar en valt onder de groep chemische producten en preparaten volgens NEN 2010 (gevaarklasse 3). **DENSOLEEN-Primer HT** mag nooit worden verwerkt in de nabijheid van open vuur (niet roken!) of in een kleine gesloten ruimte. Voor uitgebreidere gegevens en richtlijnen voor transport, opslag en behandeling wordt verwezen naar het productveiligheidsblad, dat op aanvraag wordt verzonden.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

