

IMBEMA-REPARATIEASFALT VOOR EEN AFDOENDE REPARATIE VAN BESCHADIGINGEN IN HET ASFALT

Bij beschadigingen in een asfaltwegdek is het gewenst om zo spoedig mogelijk over te gaan tot reparatie. Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen voor het verkeer, maar ook om financiële redenen. Immers, hoe langer men wacht met deze reparaties des te groter worden de beschadigde plekken en des te hoger worden de kosten voor dit herstel.

Met de ontwikkeling van **IMBEMA-Reparatieasfalt** is het mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier en tegen lage kosten reeds in een vroegtijdig stadium beschadigingen in het asfalt afdoende te herstellen.

Wat is **IMBEMA-Reparatieasfalt**?

IMBEMA-Reparatieasfalt is een koudverwerkbaar asfaltmengsel, bestaande uit bitumen en split, verrijkt met speciale toeslagstoffen. Door deze samenstelling kan **IMBEMA-Reparatieasfalt** snel worden aangebracht en de resultaten zijn uitstekend. Bovendien is **IMBEMA-Reparatieasfalt** onmiddellijk na verwerking geschikt voor gebruik. De goede hechting aan het oude asfalt en de grote mechanische sterkte zorgen ervoor, dat de reparatie werkelijk afdoende is.

Juist deze eigenschappen maken **IMBEMA-Reparatieasfalt** zo geschikt voor reparatie op plaatsen waar het wegdek zwaar belast wordt en waar het intensieve verkeer een wegafsluiting voor werkzaamheden niet of nauwelijks mogelijk maakt.

Behalve voor verkeerswegen is **IMBEMA-Reparatieasfalt** bij uitstek geschikt voor reparatie van wegen op bedrijfsterreinen, voor parkeerterreinen, voor toeritten naar bedrijfsgebouwen en parkeergarages. Tevens wordt nu een goede oplossing geboden voor het herstel van het wegdek na het leggen van leidingen en kabels.

Extra voordelen

IMBEMA-Reparatieasfalt kenmerkt zich door een aantal bijzondere voordelen die dit materiaal zo geschikt maken voor de toepassingen, zoals vermeld.

- **IMBEMA-Reparatieasfalt** kan worden toegepast bij temperaturen tussen -40°C en +60°C. Zelfs bij regenachtig weer is de verwerking goed mogelijk, evenals in het winterseizoen.
- De plaatsen in het asfalt die met **IMBEMA-Reparatieasfalt** zijn gerepareerd kunnen onmiddellijk hierna worden bereden, dus geen verkeershinder.

IMBEMA-REPARATIE ASFALT VOOR EEN AFDOENDE REPARATIE VAN BESCHADIGINGEN IN HET ASFALT

- **IMBEMA-Reparatieasfalt** is oplosmiddelvrij en dus veilig in de verwerking en veilig voor het milieu.
- Bij een reparatie, uitgevoerd met **IMBEMA-Reparatieasfalt**, zal jarenlang geen onderhoud meer nodig zijn. Daarbij gevoegd de lage materiaal- en verwerkingskosten betekent dit een goede investering.

Kortom: dankzij **IMBEMA-Reparatieasfalt** behoeft reparatie aan het asfalt niet meer te worden uitgesteld.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Kleur..... zwart
- Gradatie..... 0/6 mm, tot 60 mm diepte
- Verwerkingstemperatuur..... van -40 °C tot +60 °C (ook op een vochtige ondergrond)
- Verpakking..... emmers van 20 kg, 33 emmers per pallet

- Kleur..... rood
- Gradatie..... 0/5 mm, tot 60 mm diepte
- Verwerkingstemperatuur..... van -40 °C tot +60 °C (ook op een vochtige ondergrond)
- Verpakking..... in blikken van 25 kg, 24 blikken per pallet

VERWERKING

IMBEMA-Reparatieasfalt kan handmatig worden verwerkt. De ondergrond dient stevig genoeg te zijn en te worden ontdaan van eventueel aanwezig vuil, losse steenslag e.d. Bij een laagdikte van meer dan 6 cm dient **IMBEMA-Reparatieasfalt** in lagen te worden aangebracht en te worden verdicht. De reparatieplekken afstrooien met zand.

Na deze verdichting dient de laag **IMBEMA-Reparatieasfalt** iets boven het wegdek uit te steken, aangezien de verkeersbelasting voor een verdere verdichting zorgt. Bij reparatie van grote vlakken is machinale verdichting aan te bevelen.

Voor de verwerking van **IMBEMA-Reparatieasfalt** wordt geadviseerd gebruik te maken van de **IMBEMA-Reparatieasfalt Stamper**. Deze is voorzien van een ingebouwde stelveer ter voorkoming van blessures in het bovenlichaam.

HOUDBAARHEID

IMBEMA-Reparatieasfalt in de standaardverpakking kan tot 12 maanden na levering worden verwerkt. **IMBEMA-Reparatieasfalt** dient vorstvrij te worden opgeslagen.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

