

## TOK-DUR



### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Een eventueel aanwezige oliefilm dient geheel te worden verwijderd. **TOK-DUR** kan niet worden aangebracht op asfalt, dat reeds is voorzien van een coating. Op beton een bijbehorende primer toepassen.

### VERMENGEN VAN DE BEIDE KOMPONENTEN

Alvorens **TOK-DUR** te verwerken dient allereerst de vloeistof (component A) zorgvuldig te worden geroerd. Hierna kan de gehele inhoud van de plastic pot met verharder in poedervorm (component B) worden toegevoegd. Het mengsel opnieuw goed roeren tot er een homogene massa is ontstaan. Verdunning is niet toegestaan.

### VERWERKING

Verwerkingstemperatuur minimaal +5 °C.

Het materiaal dient onmiddellijk na het vermengen van de beide componenten te worden verwerkt. Dit kan het beste geschieden met behulp van bijvoorbeeld een spatel of lijmkam. Bij een laagdikte van meer dan 5 mm verdient het aanbeveling om maximaal 50% kwartszand toe te voegen met een korrelgrootte van 0,3 - 1,5 mm. De totale laagdikte mag echter niet meer bedragen dan 20 mm en bij een dikte van meer dan 5 mm dient in twee arbeidsgangen te worden gewerkt. Tenslotte dient het aangebrachte vlak **TOK-DUR** dik afgestrooid te worden met kwartszand met een korrelgrootte van 0,3 - 1,5 mm. Afhankelijk van de temperatuur kan het asfaltdek na ca. 1 uur in gebruik worden genomen. Het gebruikte gereedschap dient onmiddellijk na gebruik te worden gereinigd met bijv. aceton.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

**TOK-DUR** is 6 maanden houdbaar, mits het materiaal droog wordt opgeslagen in de originele en gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 0 °C en +20 °C.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

