

TOK-PLAST



OMSCHRIJVING

TOK-Plast is een koudverwerkbare bitumineuze massa voor naden in asfaltlagen.

SAMENSTELLING

TOK-Plast is een polymeer gemodificeerde bitumineuze massa versterkt met een kunststofvezel, die in een dikte van ca. 2 mm moet worden aangebracht. **TOK-Plast** heeft een zeer grote kleefkracht en zorgt voor een duurzame naadaansluiting.

TOEPASSING

TOK-Plast wordt gebruikt bij de aansluiting van twee materialen met vergelijkbare eigenschappen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij langsnaden tussen twee nieuwe asfaltbanen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting
- Koudverwerkbaar
- Snelle verwerking (machinaal of met kwast/plamuurmes)
- Duurzame naadafdichting

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	: polymeer gemodificeerd bitumen
Volumieke massa	: ± 1000 kg/m ³
Oplosmiddel	: terpentine
Vlampunt	: < 21°C
Gevarenklasse	: A1
Gehalte oplosbaar bindmiddel	: 40-60%
Gehalte vulstoffen	: < 20%
Verwekingspunt	: > 120°C
Thixotroop	: bij 3°C en 50°C

LEVERING

In blikken van 30 kg. 14 Blikken per pallet (420 kg)
In emmers van 10 kg. 45 Emmers per pallet (450 kg)



TOK-PLAST

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

De naadranden dienen verhard en afgekoeld te zijn. **TOK-Plast** kan ± 30 minuten na het aanbrengen van het asfalt worden toegepast.

VERWERKING

De naadranden dienen schoon en droog te zijn. Het gebruik van een primer is niet noodzakelijk. **TOK-Plast** is koudverwerkbaar en met de hand (met behulp van een kwast of spachtel) of machinaal (met behulp van de **PLASTOMAT**) aan te brengen. Door de thixotrope eigenschappen vloeit **TOK-Plast** na het aanbrengen niet weg. Bij lage omgevingstemperaturen dient de massa voorverwarmd te worden, anders is de **TOK-Plast** te stug om te verwerken. Na het aanbrengen ± 30 minuten ontluften om het oplosmiddel te laten vervliegen.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

TOK-Plast kan tot een temperatuur van -10°C worden opgeslagen. Opslag dient conform de in gevarenklasse A1 gestelde eisen te geschieden. Houdbaarheid van de **TOK-Plast** is ± 3 jaar en kan in principe nog na deze periode uitstekend worden verwerkt.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

