

TOK-BAND T



OMSCHRIJVING

TOK-Band T is een plasto-elastische bitumineuze strip, ontwikkeld voor speciale toepassingen. Door de speciale samenstelling beschikt dit materiaal vooral bij zeer lage temperaturen (-20°C) over een zeer goede hechting en rek.

SAMENSTELLING

TOK-Band T is opgebouwd uit gemodificeerde asfaltbitumen, waaraan vulstoffen zijn toegevoegd.

TOEPASSING

TOK-Band T is uitermate geschikt voor het afdichten van voegen in de asfaltwegbouw, waar aan speciale en hoge eisen voldaan dient te worden. Voorbeelden zijn spoorrails, waar de voegen grote bewegingen moeten kunnen opvangen. **TOK-Band T** wordt door vele wegebouwers met succes toegepast.

TECHNISCHE GEGEVENS (volgens TL/TP Fug-StB 01)

- dichtheid : 1300 kg/m³
- verwerkingspunt : 116°C
- rek : 12%
- kogelvalproef : 4 uit 4
- rek- en kleefkracht bij - 10°C : 2 mm
- vormvastheid (45°C, 24 uur) : 1,5 mm

LEVERING

Inhoud per doos, zelfklevend:

40 x 10 mm.....30 m

35 x 15 mm.....26 m

35 x 25 mm.....16 m

Afwijkende maten op aanvraag

Inhoud per doos, aan te brengen met een brander:

30 x 10 mm.....40 m

40 x 20 mm.....13,5 m

35 x 45 mm.....7,5 m

50 x 30 mm.....9 m

Afwijkende maten op aanvraag



TOK-BAND T

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Voor het verkrijgen van een goede hechting is bij **TOK-Band T** een droge en schone ondergrond en het gebruik van een primer een vereiste. De droogtijd van de **TOK-Primer SK** bedraagt bij 20°C slechts 2-3 minuten!

Bij walsasfalt dient de band 5 mm boven de bestaande laag uit te steken.

VERWERKING

Zodra de **TOK-Primer SK** is opgedroogd kan de **TOK-Band T** worden aangebracht.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

TOK-Band T is minstens 3 jaar houdbaar, mits het materiaal droog en vorstvrij wordt opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

