DENSOLEEN-PRIMER HT

OMSCHRIJVING

DENSOLEEN-Primer HT is een butylrubber-primer.

SAMENSTELLING

Een oplossing van butylrubber en onverzeepbare harsen in een hoogwaardige benzine.

TOEPASSING

Voor het verkrijgen van een goede hechting van **DENSOLEEN-wikkelband** op het te bekleden oppervlak.

EIGENSCHAPPEN

- zeer goede hechting op metaal en fabrieksbekleding
- korte droogtijd
- groot uitstrijkvermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

- oplosmiddel..... hoogwaardige benzine
- vlampunt.....-18°C
- dichtheid..... 0,81 g/cm^3
- gehalte aan vaste stoffen..... 28 (gewichts) procent
- gehalte aan aromaten..... ca. 0,1 volumeprocent
- viscositeit
  (opening ø 4 mm) bij 0°C..... 1 ltr./90 sec
  bij +23°C..... 1 ltr./40 sec
  +/- 5 sec
  bij +50°C ..... 1 ltr./25 sec
- droogtijd.....minimum: 5-10 min.
  (afhankelijk van temperatuur maximum: 3 uur
  en windsnelheid)
- uitstrijkvermogen..... ca. 1 ltr/4 m^2 oppervlak
- verwerkingstemperatuur..... van -10°C tot +75°C
- temperatuurbestendigheid.....van -60°C tot +75°C
- gevarenklasse..... klasse 3 (UN nr. 1263)
  verpakkingsgroep 2
  R- en S zinnen:
  R-11, S-9-16-29 en 33

Voor uitgebreidere gegevens wordt verwezen naar het productveiligheidsblad volgens NEN 2010.

LEVERING

In bussen van 1 liter (4 bussen per karton)
In bussen van 5 liter
In bussen van 10 liter

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl
Een onderneming van de Imbema Groep.

kiwa gecertificeerd ISO 9001 KWALITEIT 2000 KWALITEITSMANAGEMENT