

## CORRISOL WS



### OMSCHRIJVING

**CORRISOL WS** is een bitumenprimer.

### SAMENSTELLING

Een oplossing van bitumen in een hoogwaardige benzine.

### TOEPASSING

Voor het verkrijgen van een goede hechting van **DENSO-Bitumenband AV-G4** op het te bekleden oppervlak.

### EIGENSCHAPPEN

- zeer goede hechting op metaal en fabrieksbekleding
- groot uitstrijkvermogen

### TECHNISCHE GEGEVENS

- oplosmiddel..... hoogwaardige benzine
- vlampunt (DIN 51758)..... +27 °C
- dichtheid (DIN 51757)..... ca. 0,81 g/cm<sup>3</sup>
- gehalte aan vaste stoffen..... ca. 40% van het gewicht
- viscositeit (DIN 53211)..... >15 sec (uitlooptijd, opening ø 4 mm)
- droogtijd.....20-40 min. afhankelijk van temperatuur en windsnelheid)
- uitstrijkvermogen..... ca. 1 ltr/ per 5 m<sup>2</sup> oppervlak
- verwerkingstemperatuur..... -10 °C tot +50 °C

### VERWERKING

Alvorens **CORRISOL WS** aan te brengen dient men de inhoud in de originele bus goed te roeren. Daarna kan **CORRISOL WS** met behulp van een kwast of rolborstel worden aangebracht op de ondergrond. Na gebruik de bus goed sluiten.

### LEVERING

In bussen van 5 liter

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

