

REINAU® SNV 164



OMSCHRIJVING

REINAU® SNV 164 is een warm te verwerken gietmassa.

SAMENSTELLING

Gietmassa op basis van polymeer-gemodificeerde bitumen.

TOEPASSING

REINAU® SNV 164 wordt toegepast voor het vullen van voegen (waterpas of licht hellend) in beton- en asfaltwegen.

Voldoet aan de Duitse norm TbitFug 82,
Conform de eisen van ZTV Fug-StB 01, resp. DIN EN 14188-1
Voldoet aan de eisen van het Zwitserse voorschrift SNV 671 625 a, Type KHB
en aan de Amerikaanse specificatie SS-S-164

Het onderzoeksrapport P 3967 van POLYMER INSTITUT met een uitgebreide analyse van de kernmerken wordt u op verzoek toegezonden

TECHNISCHE GEGEVENS

Gietmassa

- Type.....plasto-elastische warm aan te brengen gietmassa
- Basis.....polymeer-gemodificeerde bitumen
- Consistentie.....vast
- Verwerkingstemperatuur..... 170 - 190°C
- Kleur..... zwart
- Houdbaarheid..... nagenoeg onbeperkt
- Volumieke massa..... 1200 kg/m³

Primer

- Asfalt/beton/staal..... **REINAU®-Kunststofprimer**
verbruik ca. 0,2 liter/m²
- Kleur..... transparant
- Houdbaarheid..... 1 jaar

VERPAKKING

REINAU® SNV 164 in blik van 33,5 kg, Twinset-verpakking van 33,5 kg (in 2 delen).
REINAU®-Kunststofprimer in blik van 10 liter

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

