

TOK-CRETE 45



OMSCHRIJVING

TOK-Crete 45 is een mortel voor snelle reparaties van gaten in betonwegen, bruggen, industriële vloeren, verholten goten e.d.

SAMENSTELLING

TOK-Crete 45 dient aangemaakt te worden met water, en is ontwikkeld om gaten of scheuren in betonnen oppervlakten op te vullen.



EIGENSCHAPPEN

- Verwerking bij praktisch iedere weersgesteldheid van -10 °C tot +30 °C; de temperatuur van het mengsel dient 15 °C tot 20 °C te zijn.
- Ideaal voor reparatie van gaten.
- Bij een verwerkingstemperatuur van 20 °C belastbaar voor verkeer na 45 tot 60 minuten.
- Ook toepasbaar in koelhuizen.
- Ook te gebruiken voor stijlen van borstweringen.
- Is na droging eventueel overschilderbaar.

LEVERING

In emmers van 20 kg. Per pallet: 24 emmers.

Benodigd materiaal: 1 emmer van 20 kg is voldoende voor een volume van ca. 9 liter.

TOEPASSING

TOK-Crete 45 voldoet aan de hoogste eisen qua belasting en is universeel inzetbaar op alle betonoppervlakten. Voorwaarde is echter een vuldiepte van 10 mm - 60 mm.

VERWERKING

Het oppervlak ontdoen van vuil, olie, benzine en andere verontreinigingen. Het te repareren vlak bevochtigen met water, maar er mag geen water op blijven staan. 20 kg TOK-Crete 45 (verpakkingseenheid) dient gemengd te worden met 1,2 liter schoon water. Gedurende 2 - 3 minuten grondig mengen tot een homogene massa. Aan te raden is "over te potten" en verder te roeren om de vereiste homogeniteit te verkrijgen. Het materiaal na het mengen binnen 10 minuten verwerken en gladstrijken. In verband met de snelle uitharding en de sterke warmteontwikkeling niet langer mengen dan 4 minuten. Nadat het te repareren vlak is opgevuld het natte mengsel vervolgens direct gladstrijken met een troffel. Bij bevroren ondergrond, deze met een vlam voorverwarmen; het aangebrachte materiaal 1 tot 3 uur afdekken met een isolerende laag.

OPSLAG

Opslag in droge omstandigheden in originele, luchtdicht gesloten verpakking minstens 2 jaar.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl